



TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DES BITUMES FLUIDIFIÉS DE MARQUE DÉPOSÉE

PROPRIÉTÉS	BLACKMAC	B-PAINT	MACSEAL WP	MACSEAL FC	MACPATCH	MACPATCH HC
Essais sur le bitume fluide	min. à max	min. à max	min. à max	min. à max	min. à max	min. à max
Point d'éclair, °C		27 min.	27 min.			
Viscosité cinématique, 60 °C, mm ² /s		100 à 200			100 à 200	500 à 650
Viscosité SF (Saybolt Furol), 25 °C, (sec)	20 à 60		5 à 40	25 à 65		
Essai de distillation, % du distillat total à 360 °C						
à 190 °C	15 min.					
à 225 °C	55 min.					
à 260 °C	75 min.					
à 316 °C	90 min.					
Résidu dist., 360 °C (%)	45 min.	50 à 75	30 min.	50 à 75	67 min.	67 min.
Essais sur le résidu						
Pénétration, 25 °C, dmm	5 à 25	25 à 85	25 à 85			
Point de ramollissement, B et A, °C	60 min.	49 à 80	49 à 80			
Solubilité en TCE, %	97,5 min.	98 min.	98 min.			

